PAVÉ AVENUE® TRIANGLE FINIS RÉGULIER OU PREMIUM 1



PAVÉ TRIANGLE

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO			
	10 x 30 x 26	$3^{15/16} \times 11^{13/16} \times 10^{1/4}$	• • • • •	
Nbre mcx	25,62 m ²	2,38 pi ²		
Qté/rang	0,70 m ²	7,56 pi ²		
Qté/cube	4,92 m ²	52,92 pi ²		
Poids/cube	1165 kg	2568 lb		

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

COULEURS (a)(b)(c)(d)(d)(e)<l Gris granite Gris clair Gris argenté <u>Gris fumé</u> **Anthracite** Blanc opale Ivoire Beige clair Beige sahara Beige brûlé Beige dune Saumon Rouge argile Rouge Bourgogne Rose calédonia <u>Brun</u> Bistre FINIS <u>Lisse régulier</u> Grenart régulier Lisse Premium 0 Grenart Premium 🕡

PIÉTONS & VÉLOS VOITURES

VÉHICUI ES INTERMÉDIAIRES VÉHICULES LOURDS (2 essieux) VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

COULEURS



Gris Granite



Gris Clair



Gris Argenté



Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara







Beige Dune



Saumon



Rouge Argile



Rouge



Bourgogne



Rose Calédonia



Brun




Bistre




Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.

PAVÉ AVENUE® TRIANGLE FINIS RÉGULIER OU PREMIUM ®

MOTIFS DE POSE





f1 Mo

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Avenue Triangle	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %): 225 g/m² (0,74 oz / pï) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / př) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur: -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po) Largeur: -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po) Hauteur: ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR: L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

- 1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- .2 Modèle de pavé Avenue Triangle fourni par BOLDUC
 - .1 Épaisseur : 10 cm (3^{15/16} po)
 - .2 Dimensions nominales: 10 x 30 x 26 cm (3^{15/16} x 11^{13/16} x 10^{1/4} po)
 - 3 Couleur
 - .4 Texture (Fini lisse régulier ou premium ou Grenart régulier ou premium) :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

