

PAVÉ PRESTIGE^{MC} 80







FINI PREMIUM



PAVÉ PRESTIGE^{MC} 80



	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)
		8 x 40 x 60	3 ^{1/8} x 15 ^{3/4} x 23 ^{5/8}
Nbre mcx	4,17 / m ²		0,39 / pi ²
Qté/rang	0,96 m ²		10,33 pi ²
Qté/cube	8,64 m ²		92,97 pi ² 9 rgs
Poids/unité	45 kg		99 lb
Poids/cube	1599 kg		3525 lb

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini Grenart Premium 	PPC-546G-11	Gris granite 
Fini Grenart Premium 	PPC-546G-55	Anthracite
Fini lisse Premium 	PPC-546L-11	Gris granite 
Fini lisse Premium 	PPC-546L-55	Anthracite


Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

13,24 m² 142,5 pi²

COULEURS

FINI GRENART




● Gris granite 



● Anthracite

FINI LISSE



● Gris granite 




● Anthracite




Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

MOTIF DE POSE



Motif de pose lisière
(80 x 400 x 600)



Motif de poste damier
(80 x 400 x 600)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Prestige 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.