# PAVÉ SUPRA CITADIN® M80
## FINIS RÉGULIER OU LISSE PREMIUM ❶



### PAVÉ SUPRA CITADIN® M80

| | HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM) | DIMENSIONS (PO) | |
|---|---|---|---|
| | 8 x 48,8 x 81,3 | $3^{1/8}$ x $19^{3/16}$ x 32 | |
| Nbre mcx | 2,52 / m² | 0,23 / pi² | |
| Qté/rang | 0,79 m² | 8,52 pi² | |
| Qté/cube | 6,34 m² | 68,20 pi² | 8 rgs |
| Poids/unité | 73 kg | 161 lb | |
| Poids/cube | 1200 kg | 2640 lb | |

| SPÉCIFICATIONS | CODES | COULEURS STANDARDS |
|---|---|---|
| Fini régulier | PPC-412R-15 | Gris et charbon |
| | | COULEURS DE LUXE |
| | PPC-412R-02 | Gris glacier |
| | PPC-412R-24 | Beige travertin |
| | PPC-412R-50 | Noir |
| Fini Premium ❶ | PPC-412P-02 | Gris glacier |
| | PPC-412P-21 | Beige ivoire |

Emballé séparément

| | | |
|---|---|---|
| Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) | 10,09 m² | 108,6 pi² |

## COULEURS

### FINI RÉGULIER



● Gris glacier



● Noir



● Beige travertin



● Gris et charbon

### FINI LISSE ❶




● Gris glacier




● Beige ivoire

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.


## MOTIFS DE POSE




Motif 1
Motif de pose lisière



Motif 2
Motif de pose Supra «damier»



Motif 3
Motif de pose modulaire
16% Citadin M60 (60x163x325)
32% Citadin M60 (60x325x325)
36% Citadin M60 (60x325x488)
15% Supra Citadin M60 (60x488x813



Motif 4
Motif de pose modulaire
3% Citadin M60 (60x163x325)
6% Citadin M60 (60x325x325)
7% Citadin M60 (60x325x488)
83% Supra Citadin M60 (60x488x813)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pavé Supra Citadin M80** | CSA A231.2 | 50 MPa (7250 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles | 5 % maximum | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |

Lors de l'application du sable pour joints, nous recommandons d'utiliser une plaque vibrante revêtue de Téflon sur les pavés ou dalles afin de protéger les surfaces de pierre.
Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.