

DALLE PRESTIGE^{MC} 60

FINI PREMIUM



A

DALLE PRESTIGE^{MC} 60 | 40X60

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR		
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
A	6 x 40 x 60	2 ^{3/8} x 15 ^{3/4} x 23 ^{5/8}	
Nbre mcx	4,17 / m ²	0,39 / pi ²	
Qté/rang	0,96 m ²	10,33 pi ²	
Qté/cube	10,56 m ²	113,63 pi ²	11 rgs
Poids/unité	37 kg	81 lb	
Poids/cube	1591 kg	3508 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini Grenart Premium 	PTR-546G-11	Gris granite 
Fini Grenart Premium 	PTR-546G-55	Anthracite
Fini lisse Premium 	PTR-546L-11	Gris granite 
Fini lisse Premium 	PTR-546L-55	Anthracite

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

17,65 m² 190,0 pi²



B

DALLE PRESTIGE^{MC} 60 | 60X60

	HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR		
	DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
B	6 x 60 x 60	2 ^{3/8} x 23 ^{5/8} x 23 ^{5/8}	
Nbre mcx	2,78 / m ²	0,26 / pi ²	
Qté/rang	0,72 m ²	7,75 pi ²	
Qté/cube	7,92 m ²	85,25 pi ²	11 rgs
Poids/unité	56 kg	123 lb	
Poids/cube	1200 kg	2646 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini Grenart Premium 	PTR-566G-11	Gris granite 
Fini Grenart Premium 	PTR-566G-55	Anthracite
Fini lisse Premium 	PTR-566L-11	Gris granite 
Fini lisse Premium 	PTR-566L-55	Anthracite

Emballée séparément

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)

22,06 m² 237,5 pi²

COULEURS

FINI GRENART



● Gris granite 



● Anthracite

FINI LISSE



● Gris granite 




● Anthracite




Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE



Motif 1
Motif de pose damier
(65 x 600 x 600)



Motif 2
Motif de pose lisière
(65 x 400 x 600)



Motif 3
Motif de pose lisière
(65 x 600 x 600)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manqué de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

DALLE PRESTIGE^{MC} 60

FINI PREMIUM

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Prestige 65	CSA A2311	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)