# DALLE CLASSIC[MC] 50
## FINI RÉGULIER



### DALLE CLASSIC[MC] 50 - 600 x 600

| | HAUTEUR/LARGEUR/LONGUEUR DIMENSIONS (CM) | DIMENSIONS (PO) |
|---|---|---|
| | 5 x 60 x 60 | 2 x $23^{5/8}$ x $23^{5/8}$ |
| Nbre de mcx | 2,78 / $m^2$ | 0,26 / $pi^2$ |
| Qté/rang | 0,72 $m^2$ | 7,75 $pi^2$ |
| Surface/cube | 7,92 $m^2$ | 85,25 $pi^2$ |
| Qté/cube | 22 unités | 11 rangs |
| Poids/unité | 41,1 kg | 90,4 lb |
| Poids/cube | 939 kg | 2065 lb |

| Spécifications | Codes | Couleur |
|---|---|---|
| Fini régulier | PTR-866R-15 | Gris et charbon |


| | | |
|---|---|---|
| Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) | 24,43 $m^2$ | 262,9 $pi^2$ |

### COULEUR




● Gris et charbon

### MOTIFS DE POSE



Motif 1
Motif de pose damier



Motif 2
Motif de pose lisière

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion transversale | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dalle Classic 50** | CSA A231.1 | 5 MPA (725 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/$m^2$ (0,74 oz / $pi^2$) après 28 cycles 500 g/$m^2$ (1,64 oz / $pi^2$) après 49 cylces | 6 % maximum | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.