DALLE PRESTIGE[MC] 60
FINI PREMIUM



A

DALLE PRESTIGE[MC] 60 | 400X600

		HAUTEUR/LONGUEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
	A	6 x 40 x 60	$2^{3/8}$ x $15^{3/4}$ x $23^{5/8}$	
Nbre mcx		4,17 / m²	0,39 / pi²	
Qté/rang		0,96 m²	10,33 pi²	
Qté/cube		10,56 m²	113,63 pi²	11 rgs
Poids/unité		37 kg	81 lb	
Poids/cube		1591 kg	3508 lb	

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini Grenart Premium	PTR-546G-11	Gris granite
	PTR-546G-55	Anthracite
Fini lisse Premium	PTR-546L-11	Gris granite
	PTR-546L-55	Anthracite

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 17,65 m² 190,0 pi²



B

DALLE PRESTIGE[MC] 60 | 600X600

		HAUTEUR/LONGUEUR/LARGEUR DIMENSIONS (CM)	DIMENSIONS (PO)	
	B	6 x 60 x 60	$2^{3/8}$ x $23^{5/8}$ x $23^{5/8}$	
Nbre mcx		2,78 / m²	0,26 / pi²	
Qté/rang		0,72 m²	7,75 pi²	
Qté/cube		7,92 m²	85,25 pi²	11 rgs
Poids/unité		56 kg	123 lb	
Poids/cube		1200 kg	2646 lb	

Emballée séparément

SPÉCIFICATIONS	CODES	COULEURS
Fini Grenart Premium	PTR-566G-11	Gris granite
	PTR-566G-55	Anthracite
Fini lisse Premium	PTR-566L-11	Gris granite
	PTR-566L-55	Anthracite

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 22,06 m² 237,5 pi²

COULEURS

FINI GRENART



● Gris granite



● Anthracite

FINI LISSE




● Gris granite




● Anthracite

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.


MOTIFS DE POSE



Motif 1
Motif de pose damier
(65 x 600 x 600)



Motif 2
Motif de pose lisière
(65 x 400 x 600)



Motif 3
Motif de pose lisière
(65 x 600 x 600)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de dalles résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

DALLE PRESTIGE[MC] 60
FINI PREMIUM

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion transversale	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Dalle Prestige 65	CSA A231.1	5 MPA (725 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cylces	6 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)