# PAVÉ PRESTIGE[MC] 80
## FINI PREMIUM



### PAVÉ PRESTIGE[MC] 80

| | HAUTEUR/LONGEUR/LARGEUR<br>DIMENSIONS (CM) | DIMENSIONS (PO) | |
|---|---|---|---|
| | 8 x 40 x 60 | $3^{1/8}$ x $15^{3/4}$ x $23^{5/8}$ | |
| Nbre mcx | 4,17 / m² | 0,39 / pi² | |
| Qté/rang | 0,96 m² | 10,33 pi² | |
| Qté/cube | 8,64 m² | 92,97 pi² | 9 rgs |
| Poids/unité | 45 kg | 99 lb | |
| Poids/cube | 1599 kg | 3525 lb | |

| SPÉCIFICATIONS | CODES | COULEURS |
|---|---|---|
| Fini Grenart Premium | PPC-546G-11 | Gris granite |
| | PPC-546G-55 | Anthracite |
| Fini lisse Premium | PPC-546L-11 | Gris granite |
| | PPC-546L-55 | Anthracite |

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) 13,24 m² 142,5 pi²

## COULEURS

### FINI GRENART



● Gris granite



● Anthracite

### FINI LISSE




● Gris granite




● Anthracite

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

## MOTIF DE POSE



Motif de pose lisière
(80 x 400 x 600)



Motif de poste damier
(80 x 400 x 600)

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pavé Prestige 80** | CSA A231.2 | 50 MPa (7250 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) :<br>225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles<br>500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles | 5 % maximum | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)<br>Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po)<br>Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.