
# PAVÉ AVENUE 100 TRAPÈZE
## FINIS RÉGULIER OU PREMIUM


PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)



### PAVÉ AVENUE 100 TRAPÈZE

| | HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO | | |
|---|---|---|---|
| | 10 x 38,8 x 37,5 | $3^{15/16}$ x $15^{1/4}$ x $14^{3/4}$ | |
| Nbre mcx | 9,17 $m^2$ | 0,85 $pi^2$ | |
| Qté/rang | 0,98 $m^2$ | 10,57 $pi^2$ | |
| Qté/cube | 6,87 $m^2$ | 73,99 $pi^2$ | 7 rgs |
| Poids/cube | 1622 kg | 3576 lb | |

| | | |
|---|---|---|
| Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère ( 22,7 kg ) | 4,39 $m^2$ | 47,3 $pi^2$ |




COULEURS

- Gris granite
- Gris clair
- Gris argenté
- Gris fumé
- Anthracite
- Blanc opale
- Ivoire
- Beige clair
- Beige sahara
- Beige brûlé
- Beige dune
- Saumon
- Rouge argile
- Rouge
- Bourgogne
- Rose calédonia
- Brun
- Bistre

TEXTURES ET FINIS

- Lisse régulier
- Grenart régulier
- Lisse Premium
- Grenart Premium

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

### COULEURS


Gris Granite


Gris Clair


Gris Argenté


Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara



Burned Beige



Beige Dune



Saumon


Rouge Argile


Rouge


Bourgogne


Rose Calédonia



Brun


Bistre


Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'ilots de chaleur en milieu urbain.

# PAVÉ AVENUE 100 TRAPÈZE
## FINIS RÉGULIER OU PREMIUM


### MOTIFS DE POSE



Motif lisière



Motif lisière avec insertion de pavé Avenue 100 x 150 x 450



Motif Lisière inversé

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Absorption d'eau | Tolérances dimensionnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pavé Avenue 100 Trapèze** | CSA A231.2 | 50 MPa (7250 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles | 5 % maximum | Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po) |

### ARTICLE DE DEVIS

**RÉDACTEUR :** L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

**PARTIE 2 - PRODUITS**

**2.1 Pavé de béton**

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Avenue 100 Trapèze fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 10 cm ($3^{15/16}$ po)

.2 Dimensions nominales : 10 x 38,8 x 37,5 cm ($3^{15/16}$ x $15^{1/4}$ x $14^{3/4}$ po)

.3 Couleur :

.4 Texture (Fini lisse régulier ou premium ou Grenart régulier ou premium) :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.