
PAVÉ AVENUE® 120
FINIS RÉGULIER OU PREMIUM

PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)





DIMENSION HAUT. X LARG. X LONG. cm	po	NOMBRE DE MCX /m²	/pi²	QTÉ / CUBE /m²	/pi²	POIDS / CUBE kg	lbs
FORMAT 100							
12 x 10 x 45	$4^{3/4}$ x $3^{15/16}$ x $17^{3/4}$	22,2	2,06	7,56	81,38	1780	3915
FORMAT 300							
12 x 30 x 60	$4^{3/4}$ x $11^{13/16}$ x $23^{5/8}$	5,6	0,52	7,56	81,38	1780	3915

APPROXIMATIF DES SUPERFICIES COUVERTES PAR UN SAC DE SABLE POLYMÈRE (22,7 KG)

FORMAT 100			FORMAT 300		
100 x 450 mm	1,82 m²	19,6 pi²	300 x 600 mm	4,42 m²	47,6 pi²

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum.

COULEURS
- Gris granite
- Gris clair
- Gris argenté
- Gris fumé
- Anthracite
- Blanc opale
- Ivoire
- Beige clair
- Beige sahara
- Beige brûlé
- Beige dune
- Saumon
- Rouge argile
- Rouge
- Bourgogne
- Rose calédonia
- Brun
- Bistre

TEXTURES ET FINIS
- Lisse Régulier
- Grenart Régulier
- Lisse Premium
- Grenart Premium

COULEURS


Gris Granite


Gris Clair


Gris Argenté


Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale



Ivoire



Beige Clair



Beige Sahara



Beige Brulé



Beige Dune



Saumon


Rouge Argile


Rouge


Bourgogne


Rose Calédonia



Brun



Bistre


Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.


PAVÉ AVENUE® 120
FINIS RÉGULIER OU PREMIUM

MOTIFS DE POSE AVENUE 120 FORMAT 100



Motif de pose chevron



Motif de pose chevron 45°



Motif de pose damier



Motif de pose lisière

MOTIFS DE POSE AVENUE 120 FORMAT 300


Motif de pose chevron


Motif de pose chevron 45°


Motif de pose damier


Motif de pose lisière

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Avenue 120	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Avenue 120 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 12 cm (4 3/4 po)

.2 Dimensions nominales :

.3 Couleur :

.4 Texture (Fini lisse régulier ou premium ou Grenart régulier ou premium) :