PAVÉ HEXAGONE[MC] 80
FINI PREMIUM



PIÉTONS & VÉLOS
VOITURES
VÉHICULES INTERMÉDIAIRES
VÉHICULES LOURDS (2 essieux)
VÉHICULES LOURDS (3 essieux)

PAVÉ HEXAGONE[MC] 80

	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO		
	8 x 20 x 23	$3^{1/8}$ x $7^{7/8}$ x $9^{1/8}$	
Nbre mcx	28,57 /m^2	2,7 / pi^2	
Qté/rang	0,97 m^2	10,44 pi^2	
Qté/cube	9,7 m^2	104,4 pi^2	10 rangs
Poids/unité	6,3 kg	13,86 lb	
Poids/cube	1792 kg	3943 lb	

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg)	5,77 m^2	62,1 pi^2

COULEURS
Gris granite (2)
Noir (2)
Avenue (1)
Certaines couleurs de la série Avenue contribuent au programme LEED

FINIS
Lisse Premium
Avenue (1)

Produit sur commande spéciale selon quantité minimum pour les couleurs Avenue.


(1) Les prix dans les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande.

(2) Produit disponible en inventaire et autres couleurs du pavé hexagone 80 du marché résidentiel.

COULEURS



Gris granite



Noir

COULEURS DE LA SÉRIE AVENUE



Gris Granite



Gris Clair



Gris Argenté



Gris Fumé



Anthracite



Blanc Opale




Ivoire




Beige Clair



Beige Sahara




Beige Brulé




Beige Dune




Saumon




Rouge Argile




Rouge



Bourgogne



Rose Calédonia



Brun




Bistre

Les couleurs et finis de la série Avenue sont disponibles sur demande, quantité minimum requise.

Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.

MOTIF DE POSE



Ce motif représente qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ce motif de pose.

PAVÉ HEXAGONE[MC] 80
FINI PREMIUM

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Hexagone 80	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m² (0,74 oz / pi²) après 28 cycles 500 g/m² (1,64 oz / pi²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

.1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.

.2 Modèle de pavé Hexagone 80 fourni par BOLDUC

.1 Épaisseur : 8 cm (3 1/8 po)

.2 Dimensions nominales : 8 x 20 x 23 cm (3 1/8 x 7 7/8 x 9 1/8 po)

.3 Couleur :

.4 Texture (Fini lisse Premium ou Grenart Premium) :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.