

PAVÉ AVENUE 100 RL

FINIS RÉGULIER OU PREMIUM



PAVÉ AVENUE AUTOBLOQUANT RL



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	10 x 15 x 30	3 ^{15/16} x 5 ^{7/8} x 11 ^{13/16}
Nbre mcx	22,2 m ²	2,06 pi ²
Qté/rang	1,08 m ²	11,63 pi ²
Qté/cube	7,56 m ²	81,38 pi ²
Poids/cube	1805 kg	3970 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 2,70 m² 29,1 pi²



	HAUT. X LARG. X LONG. CM / PO	
	10 x 30 x 30	3 ^{15/16} x 11 ^{13/16} x 11 ^{13/16}
Nbre mcx	11,0 m ²	1,03 pi ²
Qté/rang	1,08 m ²	11,63 pi ²
Qté/cube	7,56 m ²	81,38 pi ²
Poids/cube	1805 kg	3970 lb

Approximatif des superficies couvertes par un sac de Sable Polymère (22,7 kg) 4,00 m² 43,0 pi²

- COULEURS**
-  Gris granite 
 -  Gris clair 
 -  Gris argenté
 -  Gris fumé
 -  Anthracite
 -  Blanc opale 
 -  Ivoire 
 -  Beige clair 
 -  Beige sahara 
 -  Beige brûlé
 -  Beige dune
 -  Saumon
 -  Rouge argile
 -  Rouge
 -  Bourgogne
 -  Rose calédonia
 -  Brun
 -  Bistre
- FINIS**
-  Lisse régulier
 -  Grenart régulier
 -  Meulé régulier
 -  Lisse Premium 
 -  Grenart Premium 
 -  Meulé Premium 

COULEURS




Des couleurs aux indices de réflectance solaire contribuant au programme LEED afin de réduire le plus possible la création d'îlots de chaleur en milieu urbain.


PAVÉ AVENUE 100 RL

FINIS RÉGULIER OU PREMIUM


MOTIFS DE POSE




Motif de pose chevron




Motif de pose damier




Motif de pose damier 45°




Motif de pose lisière



Motif de pose lisière



Motif de pose lisière 45°



Motif de pose parquet

Ces motifs représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Bolduc décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Absorption d'eau	Tolérances dimensionnelles
Pavé Avenue Autobloquant RL	CSA A231.2	50 MPa (7250 psi)	Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3 %) : 225 g/m ² (0,74 oz / pi ²) après 28 cycles 500 g/m ² (1,64 oz / pi ²) après 49 cycles	5 % maximum	Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à + 5/64 po) Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

ARTICLE DE DEVIS

RÉDACTEUR : L'article suivant est à inclure à la partie 2-Produits de la section 32 14 13-Pavés de béton préfabriqués. Il permet de spécifier un recouvrement de sol en pavés ou dalles de BOLDUC. Avec cet article, vous couvrez les exigences relatives aux caractéristiques géométriques et physiques et y indiquez le pavé choisi, les dimensions, la couleur et le fini.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Pavé de béton

- 1 Pavé de béton conforme aux exigences de la norme CSA-A 231.2 et aux prescriptions suivantes.
- 2 Modèle de pavé Avenue Autobloquant RL fourni par BOLDUC
 - 1 Épaisseur : 10 cm (3^{5/8} po)
 - 2 Dimensions nominales :
 - 3 Couleur :
 - 4 Texture (Fini lisse régulier ou premium , Grenat régulier ou premium ou meulé régulier ou premium) :

Bolduc recommande de recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.